

# Полиуретановая мастика LOGICROOF MAST-PU

Полиуретановая мастика LOGICROOF MAST-PU – однокомпонентный полиуретановый состав для гидроизоляции сложных проходов и примыканий на кровлях из ПВХ-мембран. Обладает высокой адгезией к ПВХ-мембранам ТЕХНОНИКОЛЬ. Применяется совместно с акселератором LOGICROOF MAST-AKS и праймером LOGICROOF MAST-PRIME.



## На что обратить внимание? Преимущества:



### ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ

Обладает одинаковой высокой эффективностью при нанесении на полимерные мембраны ТЕХНОНИКОЛЬ, металлические и бетонные поверхности.



### УСТОЙЧИВОСТЬ К УФ-ЛУЧАМ И ПОВРЕЖДЕНИЯМ

Нанесенная мастика обладает высокой сопротивляемостью к воздействию УФ-излучения и механическим повреждениям.



### ВСЕСЕЗОННОСТЬ МОНТАЖА

Может наноситься при отрицательных температурах.



### УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Может применяться для ремонта и устройства заплаток на ПВХ-мембранах.



### УДОБСТВО ПРИМЕНЕНИЯ

Состав легко наносится кистью или короткошерстным валиком.

## Представленный продукт можно заказать, используя следующие ЕКН:

Наименование	ЕКН
Мастика LOGICROOF MAST-PU, 7 кг	<b>084551</b>
Праймер LOGICROOF MAST-PRIME, 0,8 кг	<b>084552</b>
Акселератор LOGICROOF MAST-AKS, 0,35 кг	<b>084550</b>

## Основные характеристики

Количество LOGICROOF MAST-AKS	Показатель	Температурный режим			
		от +35 до +10 °С	от +10 до 0 °С	от 0 до -5 °С	от -5 до -15 °С
5 масс. %	Жизнеспособность мастики LOGICROOF MAST-PU в массе с LOGICROOF MAST-AKS	1,0-2,5 ч	2,5-3,0 ч	×	×
	Время образования поверхностной пленки, отсутствие подлипа	3,5-4,5 ч	5,0-7,0 ч	×	×
	Время отверждения покрытия	5,0-8,0 ч	20,0-28,0 ч	×	×
	Время полной полимеризации покрытия	3-4 сут	4-5 сут	×	×
10 масс. %	Жизнеспособность мастики LOGICROOF MAST-PU в массе с LOGICROOF MAST-AKS	×	×	1,5-3,0 ч	2,5-5,0 ч
	Время образования поверхностной пленки, отсутствие подлипа	×	×	5,0-6,0 ч	15,0-24,0 ч
	Время отверждения покрытия	×	×	24,0-28,0 ч	5-7 сут
	Время полной полимеризации покрытия	×	×	6-10 сут	10-14 сут

## Хранение

Хранить в неповрежденной оригинальной упаковке в сухом защищенном от света и влаги месте на расстоянии от источников тепла, искр, пламени и прямых солнечных лучей при температуре от +5 до +25 °С. Избегать контакта с водой.

## Транспортировка

Продукт перевозится всеми типами крытого транспорта в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

## Сведения об упаковке и отгрузке

Поставляется в металлических банках.