

Полиуретановая мастика LOGICROOF MAST-PU

Полиуретановая мастика LOGICROOF MAST-PU – однокомпонентный полиуретановый состав для гидроизоляции сложных проходок и примыканий на кровлях из ПВХ-мембран. Обладает высокой адгезией к ПВХ-мембранам ТЕХНОНИКОЛЬ. Применяется совместно с акселератором LOGICROOF MAST-AKS и праймером LOGICROOF MAST-PRIME.



На что обратить внимание? Преимущества:



ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ К ПОЛИМЕРНЫМ МЕМБРАНАМ ТЕХНОНИКОЛЬ, а также к металлическим и бетонным поверхностям.



Высокая устойчивость к **УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ И МЕХАНИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ**.



Может наноситься **ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ**.



Может применяться **ДЛЯ РЕМОНТА И УСТРОЙСТВА ЗАПЛАТОК НА ПВХ-МЕМБРАНАХ**.



Состав **ЛЕГКО НАНОСИТСЯ** кистью или короткошерстным валиком.

Данный продукт вы можете заказать, используя следующие ЕКН:

| Наименование | ЕКН |
|---|---------------|
| Мастика LOGICROOF MAST-PU, 7 кг | 084551 |
| Праймер LOGICROOF MAST-PRIME, 0,8 кг | 084552 |
| Акселератор LOGICROOF MAST-AKS, 0,35 кг | 084550 |

Основные характеристики

| Количество LOGICROOF MAST-AKS | Показатель | Температурный режим | | | |
|-------------------------------|---|---------------------|----------------|---------------|-----------------|
| | | от +35 до +10 °С | от +10 до 0 °С | от 0 до -5 °С | от -5 до -15 °С |
| 5 масс. % | Жизнеспособность мастики LOGICROOF MAST-PU в массе с LOGICROOF MAST-AKS | 1,0-2,5 ч | 2,5-3,0 ч | × | × |
| | Время образования поверхностной пленки, отсутствие подлипа | 3,5-4,5 ч | 5,0-7,0 ч | × | × |
| | Время отверждения покрытия | 5,0-8,0 ч | 20,0-28,0 ч | × | × |
| | Время полной полимеризации покрытия | 3-4 сут | 4-5 сут | × | × |
| 10 масс. % | Жизнеспособность мастики LOGICROOF MAST-PU в массе с LOGICROOF MAST-AKS | × | × | 1,5-3,0 ч | 2,5-5,0 ч |
| | Время образования поверхностной пленки, отсутствие подлипа | × | × | 5,0-6,0 ч | 15,0-24,0 ч |
| | Время отверждения покрытия | × | × | 24,0-28,0 ч | 5-7 сут |
| | Время полной полимеризации покрытия | × | × | 6-10 сут | 10-14 сут |

Хранение

Хранить в неповрежденной оригинальной упаковке в сухом, защищенном от света и влаги месте, на удалении от источников тепла, искр, пламени и прямых солнечных лучей, при температуре от +5 до +25 °С. Избегать контакта с водой.

Транспортировка

Транспортируют всеми видами крытого транспорта в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Сведения об упаковке и отгрузке

Поставляется в металлических банках.