



Герметик битумно-полимерный ТЕХНОНИКОЛЬ Титан 300



Произведен согласно: СТО 72746455-3.1.24-2018

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Битумно-полимерный герметик ТЕХНОНИКОЛЬ Титан является однокомпонентным материалом горячего применения, состоящим из смеси битумов, пластификатора, модифицирующих полимеров и функциональных добавок. Герметики Титан, как материалы премиум-класса, предназначены для устройства деформационных швов на ответственных участках искусственных покрытий аэродромов. Обладает широким диапазоном рабочих температур, высокой эластичностью, отсутствием усадки и небольшим временем отверждения. Выпускается двух марок в зависимости от климатических зон: Титан 200 и Титан 300.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- герметизация различных швов бетонных и асфальтобетонных покрытий аэродромов и автомобильных дорог, контейнерных площадок, космодромов;
 - санация трещин бетонных и асфальтобетонных покрытий аэродромов и автомобильных дорог.
- Расход материала зависит от типа выполняемых работ.

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Температура размягчения по кольцу и шару	°С	не ниже	90	ГОСТ 11506-73
Температура гибкости на стержне Ø 10 мм	°С	не выше	-55	ГОСТ 30740-2000
Относительное удлинение в момент разрыва при температуре -20 °С	%	не менее	300	ГОСТ 30740-2000
Температура липкости	°С	не ниже	50	ГОСТ 30740-2000
Выносливость	кол-во циклов	не менее	30000	ГОСТ 30740-2000
Водопоглощение	%	не более	0.4	ГОСТ 30740-2000
Изменение свойств под воздействием УФ-облучения в течение 1000 ч	%	не более	15	ГОСТ 30740-2000

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

[Руководство по применению битумно-полимерного герметика ТЕХНОНИКОЛЬ на космодромах и аэродромах](#)

Может использоваться во всех климатических районах по СП 131.13330.2018.

Температура окружающей среды при применении от плюс 5 °С.

Рабочая температура применения герметика от 170 до 190 °С. На всем протяжении работ необходимо непрерывное перемешивание. Не допускается перегрев герметика. Однократно допускается повторный разогрев после остывания материала. Не допускается разогрев в ведрах, бочках, а также применение открытого огня.

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Транспортировка осуществляется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

ХРАНЕНИЕ:

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от минус 20 °С до плюс 30 °С.

Гарантийный срок хранения — 24 месяца.

СЕРВИСЫ:



Выполнение
расчетов



Комплексная
доставка



Подбор
подрядчика



Проектирование



Обучение



Гарантии



Сопровождение
монтажа



Поддержка при
эксплуатации



Техническая
консультация

