

Герметик ПУ ТЕХНОНИКОЛЬ Logicflex для плоских кровель

Универсальный низко модульный полиуретановый герметик с защитой от УФ-излучения.

Полимеризуется в ходе взаимодействия с влагой воздуха с образованием прочного герметичного соединения. Цвет – белый, серый.



На что обратить внимание? Преимущества:



ВЫСОКАЯ СТОЙКОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ УФ-ИЗЛУЧЕНИЯ

Герметик не подвержен растрескиванию и образованию микротрещин, которые могут привести к снижению службы кровельной системы. Некачественные ПУ-герметики теряют свои свойства уже после 3-4 месяцев под воздействием УФ-излучения.



ДОСТАТОЧНОЕ УДЛИНЕНИЕ

Компенсирует температурное расширение кровельных элементов. Дешевые аналоги с повышенной вязкостью имеют недостаточное удлинение, которое приводит к потере герметичности узлов в период эксплуатации кровельной системы из-за температурных расширений конструкций.



ОПТИМАЛЬНАЯ ВЯЗКОСТЬ

Состав удобно наносить плунжерным пистолетом в отличие от ПУ-герметиков с повышенной вязкостью, которые затрудняют использование и увеличивают трудоемкость процесса.

Применение

Применяется для заполнения верхнего отгиба краевых реек, дополнительной герметизации в местах установки водоприемных воронок, трубных проходок, опор под оборудование на кровле и так далее. Также используется для герметизации легких металлических конструкций, вентиляционных каналов, силосов, контейнеров, резервуаров и прочего. Применяется для заполнения и герметизации компенсационных вертикальных и горизонтальных швов, уплотнения соединений в бетонных плитах, кабельных и трубных проходках.

Основные характеристики

Параметры	Значение
Основа	Полиуретан
Плотность, в пределах, г/мл	1,08±0,03
Удлинение при разрыве, не менее, %	700
Упругое восстановление, не менее, %	70
Стекание, мм	0
Твердость по Shore A, в пределах	25±5
Время затвердевания при t = 23 °C/50 % R.H, мм/24 час	3
Модуль упругости при t = 23 °C, в пределах, МПа	0,3-0,4
Модуль упругости при t = -20 °C, не менее	0,6
Термостойкость, в пределах, °C	от -40 до +70
Прочность при разрыве, не менее, МПа	1,5-2,0
Объем наполнения, фольевая туба, мл	600

Представленный продукт можно заказать, используя следующий ЕКН:

Наименование	ЕКН
Герметик ПУ ТЕХНОНИКОЛЬ Logicflex для плоских кровель	040415

Хранение

Хранить продукцию следует в заводской упаковке в вертикальном положении в сухих условиях при температуре от +5 °C до +25 °C. Допускается кратковременное (на срок не более 30 суток) снижение температуры до -15 °C. Запрещается хранение под прямыми солнечными лучами. Гарантийный срок хранения — 15 месяцев.

Транспортировка

Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ ПУ Logicflex транспортируют в заводской упаковке автомобильным и железнодорожным видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, при температуре от -15 °C до +35 °C.

Сведения об упаковке и отгрузке

Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ ПУ Logicflex поставляется в фольевых тубах объемом 600 мл, по 12 шт. в коробке.