



## ТЕХНОКОЛЬ АЛЬФАБЭНД 60

Произведено согласно: договор №96/21 от 15.12.2021

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Функциональный материал из полиэтилена высокой плотности, акрилового адгезива на водной основе и бумажной разделительной лентой. Обладает высокими клеящими способностями и превосходной конформностью и эластичностью, стойкостью к старению, перепадам температуры и влажности и к большому количеству химических веществ.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Соединительная односторонняя лента ТЕХНОКОЛЬ АЛЬФАБЭНД 60 применяют для герметичной проклейки примыканий полотнищ пароизоляционных пленок, гидромембран и диффузионных ветрозащитных мембран, приклейки мембран и пароизоляции к кирпичным, деревянным и оштукатуренным поверхностям, проходящим (проникающим) балкам, опорам, а также в угловых соединениях оконных и дверных проемов. Не теряет адгезионных свойств при повышенной влажности. Лента может быть использована для ремонта поврежденной мембраны.



### ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- герметичность соединений в местах стыков, примыканий и нахлестов;
- долговечность и надежность изоляционного слоя;
- высокая адгезия к гидро-ветрозащитным и пароизоляционным пленкам;
- стойкость к ультрафиолету и высоким температурам;
- лента эргономична в работе.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Поверхностная плотность	г/м <sup>2</sup>	-	320	по спецификации изготовителя
Минимальная температура эксплуатации	°С	не ниже	-40	по спецификации изготовителя
Максимальная температура эксплуатации	°С	не выше	+80	по спецификации изготовителя
Адгезия на отрыв	Н/25 мм	-	35	по спецификации изготовителя
Минимально допустимая температура для применения	°С	не ниже	+1	по спецификации изготовителя
Удлинение при разрыве	%	-	250	по спецификации изготовителя

### ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Толщина продукта (с лайнером)	мкм	-	410	по спецификации изготовителя
Ширина	мм	-	60	по спецификации изготовителя
Длина	м	-	25	по спецификации изготовителя

### ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение
Количество штук в упаковке (коробке)	шт	-	25
Количество изделий на паллете	шт	-	500

## ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

Перед приклеиванием поверхность необходимо очистить щеткой, тряпкой или продуть сжатым воздухом. Запрещается приклеивать ленту на промерзшие поверхности. Поверхность должна быть достаточно сухой и прочной.

Использовать только на гладких поверхностях.

Места склеивания не должны подвергаться воздействиям на растяжение. При приклеивании необходимо хорошо прижать и разгладить соединительную ленту. Присоединение к пароизоляционным пленкам и гидро-ветрозащитным мембранам для кровли и фасада может быть непроницаемым для воздуха, пара и воды только при условии, что полотно пленки уложено без складок.

## УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ:

Изделия транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Материал должен храниться в исходной упаковке, на плоской поверхности и в сухом помещении. Температура хранения должна быть между +10°C и +30°C без прямого воздействия солнечного света.

## СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ:

Материал поставляется в роликах, плотно намотанных на картонный сердечник.

## КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 3919 10 800 0

ОКПД2 (ОК 034-2014): 22.29.21.000

---

## СЕРВИСЫ:



Выполнение расчетов



Техническая консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная доставка



Подбор подрядчика



Сопровождение монтажа



Поддержка при эксплуатации

