



Полиуретановая мастика LOGICROOF MAST-PU

Произведен согласно договору № ЛР-1/2023 от 28.04.2023 г.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Полиуретановая мастика LOGICROOF MAST-PU - однокомпонентный полиуретановый состав для гидроизоляции сложных проходок и примыканий на кровлях из ПВХ-мембран. Обладает высокой адгезией к ПВХ мембранам ТЕХНОНИКОЛЬ. Применяется совместно с акселератор LOGICROOF MAST-AKS и праймером LOGICROOF MAST-PRIME.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Полиуретановая мастика LOGICROOF MAST-PU применяется для устройства узлов примыканий на плоских кровлях из ПВХ мембран к различным видам конструкций, выполненных из металла, дерева, бетона, камня и других материалов. Армируется с помощью геотекстиля плотностью 100 г/м². Применяется для устройства примыканий к трубам, парапетам, стенам, вентиляционным шахтам, зенитным фонарям и т.д. Расход – 1 кг на 0,6-0,8 м². Также могут применяться для ремонта и устройства заплаток на ПВХ мембранах.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Внешний вид	-	-	Вязкая жидкая масса светло-серого цвета	по спецификации изготовителя
Вязкость, Брукфильд, 200 об/мин., шпindelь №62, при +21°C±2°C	мПа*с	±1000	4000	по спецификации изготовителя
Сухой остаток	%	Не менее	95	по спецификации изготовителя
Жизнеспособность мастики LOGICROOF MAST-PU в массе с добавлением 5% Logicroof MAST-AKS (t °C от 0 до +35)	час	±1	2	по спецификации изготовителя
Время образования поверхностной пленки, отсутствие подлипа (5% Logicroof MAST-AKS, t °C от 0 до +35)	час	±1,75	5,25	по спецификации изготовителя
Время отверждения покрытия (5% Logicroof MAST-AKS, t °C от 0 до +35)	час	±11,5	16,5	по спецификации изготовителя
Время полной полимеризации покрытия (5% Logicroof MAST-AKS, t °C от 0 до +35)	сут	±1	4	по спецификации изготовителя
Жизнеспособность мастики LOGICROOF MAST-PU в массе с добавлением 10% Logicroof MAST-AKS (t °C от 0 до +35)	час	±1,75	3,25	по спецификации изготовителя
Время образования поверхностной пленки, отсутствие подлипа (10% Logicroof MAST-AKS, t °C от 0 до +35)	час	±9,5	14,5	по спецификации изготовителя
Время отверждения покрытия (10% Logicroof MAST-AKS, t °C от 0 до +35)	сут	±3	4	по спецификации изготовителя
Время полной полимеризации покрытия (10% Logicroof MAST-AKS, t °C от 0 до +35)	сут	±4	10	по спецификации изготовителя

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

При производстве работ руководствоваться согласно инструкции производителя. Готовый состав наносится кистью или короткошерстным валиком. Пропорции смешивания в зависимости от температурного режима. Для температуры окружающей среды от -15 °С до -0 °С 1 кг мастики LOGICROOF MAST-PU + 0,1 кг Акселератор LOGICROOF MAST-AKS. Для температуры окружающей среды от 0 °С до +30 °С 1 кг мастики LOGICROOF MAST-PU + 0,05 кг Акселератор LOGICROOF MAST-AKS

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Полиуретановая мастика LOGICROOF MAST-PU транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

ХРАНЕНИЕ:

Хранить в неповрежденной оригинальной упаковке в сухом, защищенном от света и влаги месте, на удалении от источников тепла, искр, пламени и прямых солнечных лучей, при температуре от +5°С до +25°С. Избегать контакта с водой.

Гарантийный срок хранения — 12 месяцев.

СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ:

LOGICROOF MAST-PU - металлические вёдра массой 7 кг;

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ОКПД2: 20.30.22.180

КСР: - 20.30.22.180.59.1.14.05-0054-000

ТН ВЭД: 3214101000

СЕРВИСЫ:



Выполнение расчетов



Техническая консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная доставка



Подбор подрядчика



Сопровождение монтажа



Поддержка при эксплуатации

